

Mašinski materijali 3

Titan i legure titana



Titan - Ti

- Ti - otkriven 1791 (UK W.Gregor)
- $\rho = 4.5 \text{ g/cm}^3$ - laki metal srebrnkaste boje
- $T_t = 1665 \text{ }^\circ\text{C}$
- U prirodi **10. najzastupljeniji element** ali se retko koristio zbog visoke reaktivnosti sa gasovima
- Čvrstoća oko 210 MPa (**legiranjem čvrstoća raste do nivoa poboljšanih čelika, ali je skoro dvostruko lakši**)
- Dobra plastičnost
- $E = 112.5 \text{ GPa}$
- Nemagnetičan
- Skup – oko 6 x skuplji od Al

Titan - Ti

Osobine:

- netoksičan
- biokompatibilan,
- iako vrlo reaktivn ima odličnu otpornost na koroziju – formira stabilan oksid na površini (TiO_2) koji ga štiti od korozije
- ima dobru otpornost na eroziju,
- lako se boji,...
- trenutno najpovoljniji odnos čvrstoća/gustina

Legure Ti se koriste za izradu

1. koroziono otporne opreme
2. konstrukcija visoke čvrstoće

Poređenje Ti sa drugim metalima

Poređenje Ti sa drugim metalima


Osobine	
Tt. °C	
gustina, g/cm ³	
toplotna provodljivost	
električna otpornost, $\mu\Omega\text{cm}$	
toplotni kapacitet	
koeficijent linearног širenja $\times 10^6$ /°C	
Modul elastičnosti, GPa	

	Ti	Mg	Al	Fe	Cu
Tt. °C	1665	650	660	1535	1083
gustina, g/cm ³	4.51	1.74	2.7	7.86	8.94
toplotna provodljivost	0.0407	0.35	0.57	0.17	0.92
električna otpornost, $\mu\Omega\text{cm}$	55.4	4.40	2.68	10.0	1.72
toplotni kapacitet	0.126	0.245	0.211	0.109	0.093
koeficijent linearног širenja $\times 10^6$ /°C	8.9	25.7	24.0	11.9	16.4
Modul elastičnosti, GPa	112	45	72.5	200	122.5


Titan - polimorfija

Titan je polimorfan – ima dve rešetke:

- **α rešetka – stabilna do 882°C ima heksagonalna gusto pakovanu rešetku HGP**




- **β rešetka – stabilna iznad 882°C kubna zapreminska centrirana KZC**



Stabilnost faza


- β – faza – stabilna iznad 882°C (T fazne transformacije)
- ispod je stabilna α – faza

Heksagonalna gusto pakovana rešetka
faza α



sadrži 6 atoma

kubna zapreminska centrirana rešetka
faza β



sadrži 2 atoma


Legura Ti

- Titan sa legirajućim elementima gradi:
 - supstitucijske čvrste rastvore i
 - i intersticijske čvrste rastvore
- Legirajući elementi mogu da budu α ili β stabilizatori:
- α stabilizatori podižu temperaturu fazne transformacije
- β stabilizatori spuštaju temperaturu fazne transformacije

α stabilizatori		β stabilizatori	
intersticijski	supstitucijski	intersticijski	supstitucijski
O, N, C	Al, Pb	H	Ag, Au, Nb, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pd, Pt, Ta, W, V

- Ti je vrlo reaktivan sa gasovima ($O, C, N \rightarrow 2x HB \uparrow$)

Uticaj legirajućih elemenata na legure Ti




Neutralni α - stabilizatori β - stabilizatori
čvrsti rastvor β - stabilizatori
(eutektoid)

Legirajući elementi utiču na T fazne transformacije:

- Neutralni elementi – **Zr, Sn**
- α – stabilizatori podižu T fazne transformacije
 α – stabilizatori – **Al, O, N, C**
- β – stabilizatori snižavaju T fazne transformacije
 β – stabilizatori čvrstog rastvora – **Mo, V, Cr, Ta, Nb**
- određeni β – stabilizatori utiču na pojavu eutektoidne reakcije tj
stvaranje intermetalnih čestica
 β – stabilizatori eutektoid. reakcije – **Fe, Mn, Cr, Co, Ni, Cu, H**⁸


Podjela legura Ti

- Čist Ti na sobnoj T → samo α – faza
- prisustvom α –stabilizatora (i/ili mali sadržaj β -stabilizatora) → samo je α – faza stabilna na sobnoj T → tzv. **α – legure**
- povećanjem sadržaja β -stabilizatora β - faza postaje stabilna na sobnoj T i prvo se pojavljuje $\alpha + \beta$ područje




Podjela legura Ti

- Daljim povećanjem sadržaja β -stabilizatora:
 - α faza ne bi trebalo da se formira tokom brzog hlađenja, međutim, tokom žarenja ispod temperature transformacije formira se i α faza sve dok se ne dostigne ravnoteža u sastavu - **metastabilne β -legure**
- Sa još višim sadržajem β -stabilijućih elemenata:
 - temperatura početka fazne transformacije se spušta ispod sobne temperature - na sobnoj temperaturi stabilna je β faza -**stabilne β -legure**



Podela legura Ti




α legure,

- legiraju se prvenstveno sa oko 3-8%Al, sadrže još i Sn i Zr,
- nisu za termičku obradu
- imaju visoku čvrstoću i žilavost (700-900MPa)
- lako se zavaruju,
- otporne su na koroziju i puzanje.

α + β legure,

- legirane su Al, V, Mo, Cr,... sadrže α i β stabilizatore
- **povećanje čvrstoće može da se postigne TO**
- **Rm = 1000-1300 MPa, A=16%**
- Od svih legura iz ove grupe najviše se koristi Ti-6Al-4V.

Podela legura Ti



metastabilne β legure ,

- legirane **V, Nb, Cr**
- dobro se oblikuju u hladnom stanju i
- povećanje čvrstoće može da se postigne TO

stabilne β legure.

- najjači β stabilizatori su **Fe, Mo i V**
- ne mogu da ojačavaju TO,
- dobro se oblikuju u hladnom stanju je imaju KZC rešetku.

Ojačavanje kod legura Ti

Glavni mehanizmi ojačavanja legura Ti su:

1. intersticijskim čvrstim rastvorom
2. supstitucijskim čvrstim rastvorom
3. čestično ojačavanje
4. deformaciono ojačavanje
5. ojačavanje faznom transformacijom

1. Primer **intersticijskog ojačavanja** je rastvaranje kiseonika (O₂)

- Povećanjem sadržaja kiseonika u tehnički čistom Ti sa 0.18% na 0.4 %, čvrstoća raste sa 180 MPa na 480 MPa (!)
- Uobičajen sadržaj kiseonika u komercijalnim legurama Ti je **0.08 – 0.20 %** jer viši sadržaj kiseonika izaziva krtost

Ojačavanje kod legura Ti

2. Ojačavanje **supstitucijskim čvrstim rastvorom**

- α -stabilizatori koji formiraju substitucijski čvrsti rastvor (Al) ojačavaju α -fazu (legura Ti-5Al-2.5Sn \rightarrow 800 MPa)
- Neki potpuno rastvorljivi β -stabilizatori ojačavaju β -fazu (Mo, Fe, Ta), dok drugi imaju zanemarljiv uticaj (Nb)

3. **Intermetalne čestice** (čestično ojačavanje)


- Aluminidi, nitridi, carbidi, silicidi, ...

4. **Deformaciono ojačavanje i rafinacija zrna**

- Plastičnom deformacijom, tj oblikovanjem (ekstruzijom, kovanjem, itd) raste gustina dislokacija

5. Fazna transformacija $\beta \rightarrow \alpha$

- Titan ima martenzitnu transformaciju!
- Martenzitna transformacija je moguća kod:
čistog Ti, α -legura i $\alpha + \beta$ legura
- Kod metastabilnih β -legura kao proizvod transformacije
izdvajaju se α -čestice
- β -legure nemaju martenzitnu transformaciju




Termička obrada (TO) legura Ti

- Vrste TO koje se izvode zbog:
 1. TO1 -**smanjenja zaostalih napona** - iz proizvodnje
 2. TO2 - **žarenje** kojim se postiže duktilnost i dimenzionalna i strukturalna stabilnost posebno kod $\alpha+\beta$ legura
 3. TO3 - povećanje čvrstoće **rastvarajućim žarenjem i starenjem** (**u ovom slučaju efekat je sličan kaljenju i otpuštanju**)
 4. TO4 - optimizacija specijalnih svojstava – puzanje, zamor, žilavost loma
- Za legure Ti **prema strukturi se koriste sledeće TO:**
 - α legure – ne menjaju se značajno sa TO tako da se izvodi **TO1 i TO2**.
 - $\alpha+\beta$ legure **TO2 i TO3**
 - β legure (metastabilne) **TO1, TO2 i TO3**,


TO3 – martenzitna transformacija

- Martenzitna transformacija se postiže zagrevanje do β -oblasti ($850\ldots950\text{ }^{\circ}\text{C}$) i brzim hlađenjem
- Nakon toga sledi starenje ($450\text{-}600\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Dodatno je moguće otvrdnuti površinu nitriranjem ($750\text{-}900\text{ HV}$)



Povećanje sadržaja β stabilizatora utiče na sniženje temperature transformacije $\alpha - \beta$

Uticaj povećanja sadržaja V (β stabilizatora) na sniženje temperature transformacije α - β



V (%) – sadržaj β stabilizatora

Martenzit kod legura Ti

- Martenzit kod legura titana je rezultat brzog hlađenja
- Tokom starenja martenzit se razlaže na α i β fazu


Postoje **3 vrste** martenzita kod Ti:

- **HGP** - martenzit α'
- **Ortorombični** - martenzit α'' , nestabilan
- **KPC** - martenzit α'' - samo u legurama sa Mo, V i Al.

Nikl i njegove legure

Tehnički čist Ni

- Otkriven 1751 u Švedskoj
- $\rho = 8.908 \text{ g/cm}^3$
- $T_t = 1455^\circ\text{C}$
- Ni ima KPC rešetku do temperature topljenja -nije polimorfan
- **Pored Fe i Co još je samo Ni magnetičan**
- magnetičan do $T_{Kiri} = 345^\circ\text{C}$ – a iznad je nemagnetičan
- Osnova za mnoge legure (a posebno za superlegure)



Tehnički čist Ni i niskolegirani Ni

- Dobra svojstva su mu:
 - dobre mehaničke i električne osobine
 - otpornost na koroziju,
 - vatrootpornost (otpornost na oksidaciju na visokim temperaturama),
 - čvrstoća na visokim temperaturama i
 - otpornost na puzanje.
- Primena:
 - u prehrambenoj, hemijskoj i naftnoj industriji,
 - parnim i gasnim turbinama, avio tehnicu, termoelektranama
 - industrijskim pećima za električne otpornike,
 - u elektronici i drugim granama tehnike.

Tehnički čist Ni

- Tehnički čist Ni: $Re=148 \text{ MPa}$, $Rm= \textbf{462 MPa}$ i $A=47 \%$
- Relativno niska čvrstoća se povećava:
 - legiranjem,
 - termičkom obradom (nije moguće usitniti zrno TO) i
 - hladnom plastičnom deformacijom (tako je moguće usitniti zrno).
- Zbog austenitne strukture poseduje dobru zavarljivost
- Zbog zavarivanja i rada na visokim T - max 0,02%C (pri većem sadržaju C se izdvaja grafit koji smanjuje duktilnost)

Klasifikacija legura Ni

- Podela prema mehanizmima ojačavanja:
 - Legure ojačane čvrstim rastvorom
 - Taložno ojačane legure (starenjem) –
(TO kao kod legura Al - rastvarajuće žarenje+hlađenje+starenje)
 - Disperzno ojačane legure oksidima, karbidima,...

Tipični primeri legura koje grade **supstitucijske čvrste rastvore**

Tip	USA Grupa	Primjer sastava	Naziv
Ni 99-99.8	200	99.5 Ni	NIKL
Ni-Cu	400	66.5Ni 31.5Cu	MONEL 400
Ni-Cr	600	76Ni 16 Cr 8Fe	INCONEL 600
Ni-Cr-Fe	800	32.5 Ni 21 Cr 46Fe	INCOLOY 800
Ni-Mo		61 Ni 28 Mo 2.5Co	HASTELLOY B
Ni-Cr-Mo		54 NI 15.5 Cr 16 Mo	HASTELLOY C
Ni-Si		82 NI 9Si 3Cu	HASTELLOY D

Klasifikacija legura Ni

Prema ISO TR 15608 nikl i njegove legure se dele na:

- Grupa 41: Čist nikl
- Grupa 42: Ni-Cu-legure MONEL
- Grupa 43: Ni-Cr – legure INCONEL
- Grupa 44: Ni-Mo-legure HASTALLOY (dodatak Cr)
- Grupa 45: Ni-Fe-Cr –legure INCOLOY
- Grupa 46: Ni-Cr-Co-legure
- Grupa 47: Ni-Fe-Cr-Cu
- Grupa 48: Ni-Fe-Co –legure

Dobru zavarljivost imaju legure: Ni-Cu, Ni-Fe-Cr i Ni-Mo

Uticaj legirajućih elemenata na Ni

Ni - može da rastvori supstitucijski veliku količini legirajućih elemenata Cu, Cr, Mo i W.

- Cu – podiže otpornost prema kiselinama
- Cr - povećava otpornost prema oksidaciji na visokim T (formira pasivni sloj na površini)
 - moguće do 50% Cr, uobičajeno 15-30 %Cr;
- Fe – primarno smanjuje cenu Ni legura
 - Prihvatljivo je više od 50%Fe, čime se podiže otpornost na H_2SO_4 (i dalje su legure Ni)
 - **povećava rastvorljivost C↑** i otpornost prema obogaćivanju površinskih slojeva ugljenikom na visokim T (glavni problem kod legura Ni)


Uticaj legirajućih elemenata na Ni

- **Co – podiže otpornost na S**
 - povećava **rastvorljivost C** u Ni;
- **Mo, W – podižu otpornost na kiseline i visoke T.**
 - Sa 28 % Mo (Hastelloy B) legura je otporna i na 60% koncentracije kiselina.
- **Si – potiče iz procesa dezoksidacije stabilizuje karbide i nepoželjna intermetalna jedinjenja – ali u slučaju kada se traži otpornost na toplu H₂SO₄, Si je glavni legirajući element koji obezbeđuje ovu otpornost;**
 - 9-11%Si sadrže legure za livenje i ne obrađuje se mehanički.

Legure Ni ojačane supstitucijskim čvrstim rastvorom (neke su superlegure)

- legirajući elementi grade supstitucijske čvrste rastvore sa Ni

- MONEL Ni-Cu
- INCONEL Ni-Cr
- HASTALLOY Ni-Mo-Cr
- INCOLOY Ni-Cr-Fe



- Koroziono postojane
- Toplotno postojane
- Lako zavarljive
- Srednje čvrstoće

Uticaj dodatka 1% legurajućeg elementa u superlegurama na porast napona tečenja

Ni-Cu legure (MONEL)

- U upotrebi od početka 20 veka (1901) International Nickel Company (INCO)
- **Sadrže do oko 65% Ni, a najpoznatija Monel legura je sa ~30%Cu,**
- Moneli se koriste kao antikorozione legure u prehrambenoj i hemijskoj industriji u kojim nisu dovoljno otporni nerđajući čelici
- Takođe: cevi, pumpe, limovi, ventili, razmenjivači, brodogradnja

Mehaničke osobine	90Ni-10Cu	70Ni-30Cu
Re (MPa)	140	170
Rm (MPa)	320	420
A (%)	40	42



Najpoznatije legure Ni

■ Ni-Mo legure (HASTALLOY)

- visoka otpornost na koroziju i vatrootpornost,
- najpoznatija legura iz ove grupe je **Hasteloi** - legura Ni sa **Mo i Cr** (~ 16% Cr, ~ 15% Mo),
- koristi se za delove mlaznih motora.

■ Ni-Cr- (+ Si, Mo, Fe) legure (INCONEL)

- Za jaku oksidacionu sredinu.
- Najpoznatije iz ove grupe su legure pod nazivom **Inkonel** (~ 15% Cr, ~ 10% Fe), uz dodatak Nb (Inkonel 610) ili Si (Inkonel 705)...
- **Inkoneli** se koriste kao vatrootporne legure za delove gasnih motora i turbina, opremu u prehrambenoj, hemijskoj i petrohemijijskoj industriji.



Taložno ojačane legure Ni

- Legure sa Al, Ti i/ili Nb
- Taložno ojačane česticama $Ni_3(Al, Ti, Nb)$ koje su najpovoljnije kao koherentni talog
- Izrazito otporne na puzanje do $1000^\circ C$
- Ograničena zavarljivost


KPC rešetka γ osnove (čvrsti rastvor levo) i γ' čestica (desno) kojima taložno ojačava legura

Disperzno ojačane legure Ni

- Dodaju se čestice tipa oksida, karbida, itd. – takođe čestično ojačane.
- Otporne na puzanje do $\sim 1200^\circ C$
- Nisu zavarljive

Puzanje - taložno ojačane legure Ni

- Taložno ojačane legure česticama $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti}, \text{Nb})$




Otpornost na puzanje raste sa povećanjem udela finih γ' čestica

Superlegure

Superlegure generalno

- legure na bazi Fe-Ni ($\rho=7.9-8.3 \text{ g/cm}^3$)
- legure na bazi Co ($\rho= 8.3-9.4 \text{ g/cm}^3$)
- legure na bazi Ni ($\rho= 7.8-8.9 \text{ g/cm}^3$)
- Ni + Al+ **Ir** + **Rh** (gustina $8.5-12.4 \text{ g/cm}^3$) 4. generacija




Iridijum (lat. iris - duga)
najotporniji metal na koroziju
KPC rešetka
 $\rho=22.56 \text{ g/cm}^3$
 $HV=1760 \text{ MPa}$
 $E=528 \text{ GPa}$

Rodijum (gr. rodon – ruža)
plemeniti metal
KPC rešetka
 $\rho=12.45 \text{ g/cm}^3$
 $HV=246 \text{ MPa}$
 $E=275 \text{ GPa}$

Superlegure generalno

Podela prema mehanizmima ojačavanja:

- Legure ojačane čvrstim rastvorom
- Taložno ojačane legure (starenjem)
- Disperzno ojačane legure oksidima, karbidima,...



Glavni legirajući elementi superlegura

Fe-Ni										
Element	Ni	Fe	Ti	Al	Mo	Co	Cr	Nb	W	C
%	9-44	29-67	0-3	0.3-1	0-3	0-20	0-25	0-5	0-2.5	<0.35
Co										
Element	Co	Ni	Ti	Al	Mo	Fe	Cr	Nb	W	C
%	do 62	0-35	0-3	0-0.2	0-10	0-21	19-30	0-4	0-15	0-1
Ni										
Element	Ni	Ti	Al	Mo	Co	Cr	Nb	W	C	
%	37-79.5	0-5	0-6	0-28	0-20	5-22	0-5.1	0-15	<0.30	

+ Zr, La, Mn, Si, Cu, B, Ce, Mg, V, Ta, Hf

Glavni legirajući elementi superlegura

Uloga legirajućih elemenata kod superlegura			
Efekat	na bazi Fe-Ni	Na bazi Co	Na bazi Ni
Ojačavaju č.r.	Cr, Mo	Nb, Cr, Mo, Ni, W, Ta	Co, Cr, Fe, Mo, W, Ta, Re
γ stabilizatori	C, W, Ni	Ni	...
Karbidoobrazujući			
MC	Ti	Ti	W, Ta, Ti, Mo, Nb, Hf
M ₇ C ₃	...	Cr	Cr
M ₂₃ C ₆	Cr	Cr	Cr, Mo, W
M ₆ C	Mo	Mo, W	Mo, W, Nb
Karbinitridi M(C, N)	C, N	C, N	C, N
Pomažu izdvajanje karbida obrazuju γ' Ni ₃ (Al, Ti)	P
Odlažu formiranje h-Ni ₃ Ti	Al, Zr		
Podižu solvus T za γ'	Co
čestično i intermetalno ojačavanje	Al, Ti, Nb	Al, Mo, Ti, W, Ta	Al, Ti, Nb
otpornost na oksidaciju	Cr	Al, Cr	Al, Cr, Y, La, Ce
Otpornost na koroziju na visokim T	La, Y	La, Y, Th	La, Th
Otpornost prema sulfidizaciji	Cr	Cr	Cr, Co, Si
Podižu otpornost na puzanje	B	...	B, Ta
Podižu čvrstoću	B	B, Zr	B
Rafinišu vel.zrna	...		B, C, Zr, Hf

Superlegure na bazi Ni



mehanizmi ojačavanja

- Najvažnije osobine superlegura:
 - otpornost na visokotemperaturno puzanje,
 - otpornost na oksidaciju i koroziju,
 - otpornost na zamor i
 - stabilnost faza.
- Otpornost na visoke T se postiže:
 - ojačavanjem čvrstog rastvora γ (austenitna faza) i
 - ojačavanje taloženjem faze γ' -Ni₃ (Al, Ti, Nb),
 - ojačavanje dispergovanim karbidnim i oksidnim česticama.
- Otpornost na oksidaciju i koroziju u Ni superlegurama zasniva se na legiranju Al i Cr, koji formiraju zaštitni sloj oksida Cr₂O₃ i Al₂O₃.
- Drugi legirajući elementi: Co, Fe, V, V, Nb, Ta, B, Zr, Mg, Ti, Mo, itd. daju ostale osobine.
- Fazna stabilnost Ni superlegura je povezana elektronskom konfiguracijom atoma Ni.

Kobalt i njegove legure

Generalne osobine Co i legura na bazi Co

- $T_t = 1495^\circ\text{C}$
- $\rho = 8.83 \text{ g/cm}^3$
- Magnetičan $T_{\text{kiri}} = 1115^\circ\text{C}$
- Polimorfan:
 - HGP na $T < 421^\circ\text{C}$ nedeformabilna
 - KPC na $T > 421^\circ\text{C}$
- Legiranjem se stabilizuje KPC ili HGP rešetka (nedeformabilna)



Generalne osobine Co i legura na bazi Co

- **Uglavnom su legure Co superlegure**
- Prve legure Co- Cr i Co-Cr-W patentirane 1900-ih
- Trgovački nazivi Stellite i Haynes (Haynes Corp.).
- Ojačavanje čvrstog rastvora sa Ta, W, Nb, Mo
- Upotreba: alati i kao zaštita za habanje
- Najvažnije legirajući element Cr - **dodaje se 20 – 30% Cr** da bi se podigla otpornost na oksidaciju i koroziju na visokim T.
- **Cr ojačava rastvaranjem i čestično**
- **Najznačajnije ojačavanje legura Co - ojačavaju hladnom deformacijom**

Sastav i primena legura na bazi Co

	Co	Ni	Cr	Al	Ti	Mo	W	Ta	B	Zr	C	Other
FSX-414	Bal.	10.5	29.5	—	—	—	7	—	0.012	—	0.25	2 Fe
Stellite 21	Bal.	2	28	—	—	5.5	—	—	—	—	0.3	—
Stellite 31	Bal.	10	20	—	—	—	15	—	—	—	0.1	—
MarM302	Bal.	—	21.5	—	—	—	10	9	0.005	0.015	0.85	—
MarM509	Bal.	10	23.4	—	0.25	—	7	3.5	—	0.35	0.6	—
Haynes-188	Bal.	22	22	—	—	—	14.5	—	—	—	0.1	3 Fe* 0.90La

	Primena
FSX-414	Gasne turbine
Stellite 21	Otpornost na habanje
Stellite 31	Otpornost na habanje
MarM302	Lopatice mlaznih motora
MarM509	Lopatice mlaznih motora
Haynes-188	Bolja otpornost na oksidaciju od Hastelloy X

*max

Sastav: Co, Ni, Cr, W

Poređenje sa legurama Ni


■ Prednosti

- Imaju višu T_t : $T_t^{Co} > T_t^{Ni}$ – viša T primene od legura Ni i Fe
- Bolja otpornost na koroziju u gasovitoj sredini
- Bolja otpornost na termički zamor
- Bolja zavarljivost

■ Nedostaci

- Niža čvrstoća $Rm^{Co} < Rm^{Ni}$
- Niža duktilnost i žilavost loma na sobnoj T
- **Ograničena mogućnost razvoja postojećih legura**

Hladna deformacija Co superlegura



Čvrstoća dodatno raste starenjem posle hladne deformacije

■ Hvala na pažnji😊